

پودمان ۱

آماده‌سازی مواد اولیهٔ شیشه



برای ساخت قطعات شیشه‌ای با خواص مطلوب، لازم است آمیز مناسب تهییه شده و بعد از آماده‌سازی و عملیات حرارت‌دهی ذوب شود. مذاب حاصل، باید به گونه‌ای باشد که قابلیت شکل‌دهی داشته باشد و بعد از شکل دادن بدنهٔ شیشه‌ای قابل قبولی از لحاظ کیفیت تولید شود.

واحد یادگیری ۱

شاپیستگی آماده‌سازی مواد اولیه شیشه و یادگیری مهارت آن

هدف از این شاپیستگی فراگیری دانش و مهارتی است که بر اساس آن، مواد اولیه مورد استفاده در ساخت انواع شیشه را انتخاب و آمیز مناسب برای ساخت محصولات شیشه‌ای آماده‌سازی شود.

استاندارد عملکرد

خرداش و دانه‌بندی مواد اولیه (مش ۶۰-۱۰۰)، توزین مواد اولیه براساس فرمولاسیون، آماده‌سازی مواد اولیه شیشه‌های سربی، سیلیکاتی و بوروسیلیکاتی براساس آنالیز شیمیایی شیشه.

پودمان اول: آماده‌سازی مواد اولیه شیشه

شکل ۱ چند محصول شیشه‌ای و مواد اولیه ساخت این محصولات را نشان می‌دهد. چه ارتباطی بین این دو تصویر وجود دارد؟



ب) مواد اولیه

الف) محصولات شیشه‌ای

شکل ۱

آیا تا به حال به این موضوع فکر کرده‌اید که شیشه در چه زمانی کشف و مورد استفاده بشر قرار گرفته است؟ طبق شواهد تاریخی، قبل از کشف روش ساخت شیشه بشر از هزاران سال پیش، از شیشه طبیعی برای ساخت ابزارهایی مانند سرنیزه استفاده می‌کرد.



شکل ۲- سرنیزه‌های تاریخی ساخته شده از شیشه طبیعی

برخی از شیشه‌های طبیعی از سریع سرد شدن مواد مذاب حاصل از فوران آتشفشنان‌ها به وجود می‌آیند که از آن جمله می‌توان به شیشه آبسیدین^۱ اشاره کرد. همچنین نمونه‌هایی از شیشه‌های طبیعی در صحرای لیبی کشف شده‌اند. در شکل ۳ آبسیدین و نمونه‌هایی از شیشه‌های طبیعی موجود در صحرای لیبی نشان داده شده است.



شکل ۳-الف) شیشه‌های آبسیدین ب) شیشه‌های طبیعی موجود در صحرای لیبی


پس از کشف روش ساخت شیشه، از طریق ذوب ترکیبات سیلیس، خاکستر گیاهان و آهک، ساخت ظروف شیشه‌ای آغاز شد. شیشه‌های ساخته دست بشر شیشه مصنوعی نامیده می‌شوند. مهره‌های رنگین شیشه‌ای نیز از ساخته‌های ابتدایی بشر بوده‌اند که نمونه‌هایی از آن در شکل ۴ نشان داده شده است. این مهره‌ها به عنوان وسایل زینتی مورد استفاده قرار می‌گرفتند و در دوره‌ای نقش پول امروزی را داشته‌اند و برای داد و ستد استفاده می‌شدند.



شکل ۴-مهره‌های شیشه‌ای تاریخی

پودمان اول: آماده‌سازی مواد اولیه شیشه

در کشور ما ایران نیز تاریخ آغاز صنعت شیشه‌سازی به طور کامل شناخته نشده است و تنها طبق شواهد باستان‌شناسی این هنر در هزاره دوم قبل از میلاد رایج بوده است. شیشه‌های رنگین بکار رفته در بناهای تاریخی ایران و شیشه‌های ظروف باستانی نشان دهنده قدمت شیشه‌گری در ایران است.




الف

شکل ۵-الف) مسجد نصیر الملک شیراز (دوره قاجار) ب) جام شیشه‌ای (دوره ساسانیان)

امروزه اهمیت صنعت شیشه برکسی پوشیده نیست و کاربرد شیشه در تمام عرصه‌های زندگی بشر مشاهده می‌شود. در شکل ۶ برخی از موارد استفاده از شیشه نشان داده شده است:



شکل ۶- برخی از کاربردهای شیشه



عبور نور از ویژگی‌های محصولات شیشه‌ای است. به نظر شما دلیل پشت پیدایی شیشه چیست؟

شکل ۷

شیشه ماده‌ای است که در اثر سریع سرد کردن مذاب و رساندن آن به دمای محیط، متبلور نشود. به دلیل سریع سرد کردن مذاب، زمان لازم برای ایجاد ساختار منظم اتمی وجود ندارد و ساختار بی‌نظم ایجاد می‌شود. گرانروی مذاب شیشه زیاد است که این عامل همراه با سرعت سرمایش کنترل شده مذاب باعث تشکیل ساختار شیشه‌ای می‌شود.

موادی برای ساخت شیشه مناسب هستند که در دمای ذوب گرانروی بالایی دارند و در هنگام سرد شدن نتوانند به ساختار منظم شبکه‌های بلوری تغییر آرایش دهند.

تحقیق کنید



چگونه سرد کردن آهسته باعث تبلور مذاب شیشه می‌شود؟

نکته



شیشه‌ها اینگونه شناخته شده‌اند که اجسامی ذاتاً شفاف هستند که نور را به خوبی از خود عبور می‌دهند و پشت آنها به وضوح قابل مشاهده است. اما چنانچه نیاز باشد می‌توان با روش‌هایی مانند تغییر ترکیب شیمیایی (شیشه‌های اپال) یا تغییر سطح شیشه (مشجر کردن شیشه) قابلیت عبوردهی نوری شیشه را کاهش داد یا کاملاً از بین برد.

در شکل ۸ برخی از این شیشه‌ها نشان داده شده است.



ب



الف

شکل ۸-الف) شیشه مشجر (ب) شیشه اپال

بیشتر بدانید



تمام مواد شفاف که نور را به راحتی از خود عبور می‌دهند دارای ساختار آمورف و شیشه‌ای نیستند و ممکن است دارای ساختار بلوری باشند. به عنوان نمونه تک بلور کوارتز و تک بلور آلومینا (یاقوت) به دلیل نداشتن مرزدانه و عیوب ساختاری شفاف هستند. اما سنگ چخماق به دلیل داشتن مرزدانه شفاف نیست.



ج



ب




الف

شکل ۹-الف) تک بلور کوارتز (ب) تک بلور آلومینا (یاقوت) (ج) سنگ چخماق

برای ایند آماده سازی آمیز شیشه

مراحل تهیه آمیز شیشه مطابق نمودار ۱ است.




نمودار ۱-مراحل تهیه آمیز شیشه

مواد اولیه شیشه

آیا می‌توان هر نوع ماده‌ای را در آمیز شیشه به کار برد؟
مواد سازنده شیشه به دو دسته مواد اصلی و فرعی تقسیم‌بندی می‌شوند:





نمودار ۳- انواع مواد اولیه شیشه

وجود مواد اصلی سازنده شیشه در ساخت هر نوع شیشه الزامی است، اما حضور مواد فرعی در آمیز انواع شیشه ضرورت ندارد. به عنوان مثال مواد رنگی کننده فقط در برخی از آمیزهای شیشه استفاده می‌شوند.

نکته



مواد اصلی آمیز شیشه

مواد اصلی آمیز شیشه شامل مواد شیشه‌ساز، مواد واسطه و دگرگون‌ساز هستند.

۱ مواد شیشه‌ساز

شیشه‌سازها موادی هستند که حتی اگر به تنهایی ذوب و سریع سرد شوند متبلور نمی‌شوند و ساختار آمورف ایجاد می‌کنند. سیلیس (SiO_4) ماده اصلی شیشه‌ساز در شیشه است که بیشترین جزء وزنی آمیز را به خود اختصاص می‌دهد.



شکل ۱۰- سیلیس


پودمان اول: آماده‌سازی مواد اولیه شیشه

در آمیز تمام شیشه‌ها مانند شیشه‌های ساختمانی، خودرو و ظروف غذاخوری از سیلیس به میزان زیادی استفاده می‌شود. درصد مصرف این اکسید به نوع، کاربرد و خواص مورد انتظار از شیشه تولید شده بستگی دارد. در جدول ۱ محدوده درصد سیلیس در شیشه‌های مختلف آمده است.

جدول ۱- درصد سیلیس در شیشه‌های مختلف

درصد سیلیس	نوع شیشه
۷۱ - ۷۳	شیشه ساختمانی
۶۹ - ۷۳	ظروف غذاخوری بلوری
۶۰ - ۷۰	ظروف شیشه‌ای کریستال
۷۱ - ۷۳	شیشه خودرو

به جز سیلیس، مواد دیگری نیز می‌توانند به عنوان ماده شیشه‌ساز مورد استفاده قرار گیرند، مانند بوراکسید و فسفر اکسید که در درصدهای وزنی بالا نقش شیشه‌ساز دارند. این اکسیدها نسبت به سیلیس کاربردهای محدودتری دارند و برای ساخت برخی از شیشه‌های خاص مانند شیشه‌های با کاربرد در دستگاه لیزر استفاده می‌شوند.



ب) شیشه فسفاتی با کاربرد در دستگاه لیزر



الف) فسفر اکسید


شكل ۱۱

۲ دگرگون سازها

سیلیس و سایر ترکیبات مورد استفاده در آمیز شیشه دارای دمای ذوب بالایی هستند و پس از ذوب شدن و تشکیل مذاب، گرانزوی زیادی دارند. بنابراین نیاز است که در آمیز شیشه از مواد دگرگون ساز استفاده شود که باعث کاهش دمای ذوب و کاهش گرانزوی مذاب شوند.

اصلی ترین و مرسوم ترین دگرگون سازها اکسیدهای قلیایی مانند Na_2O , K_2O و اکسیدهای قلیایی خاکی مانند BaO , MgO و CaO هستند.

در شکل ۱۲ نقش دگرگون سازها در ساختار شیشه نشان داده شده است. همان‌طور که در این تصویر می‌بینید در حضور Na_2O پیوند بین چهاروجهی‌های سیلیس شکسته می‌شود.



ب) شیشه حاوی دگرگون ساز Na_2O

الف) شیشه سیلیسی

شکل ۱۲- نقش دگرگون سازها در ساختار شیشه

فعالیت کلاسی



کار عملی ۱ : ساخت ماکت ساختار شیشه‌ای مواد و ابزار: میله و ساقمه مغناطیسی (می‌توان از سایر اجسام کروی در دو اندازه مختلف و میله برای اتصال استفاده کرد).


شرح فعالیت:

با استفاده از میله و ساقمه مغناطیسی ماکتی از ساختار شیشه با مواد دگرگون ساز و بدون مواد دگرگون ساز بسازید و با هم مقایسه کنید.



۳ مواد واسطه

مواد واسطه یا دوام دهنده موادی هستند که به تنها‌ی قدر به ایجاد ساختار شیشه‌ای نیستند، اما اگر همراه مواد شیشه‌ساز در آمیز شیشه استفاده شوند، در شرایطی می‌توانند باعث بهبود برخی از خواص شیشه مانند مقاومت در برابر ضربه، سایش، شوک حرارتی و خوردگی شیمیایی شوند.



شکل ۱۳- کنترل خواص شیشه با افزودن مواد واسطه

میزان استفاده از مواد اولیه واسطه در آمیز اغلب شیشه‌ها در حدود ۱-۶ درصد است. مهم‌ترین و اصلی‌ترین ماده واسطه آلومینیوم اکسید (Al_2O_3) است. در آمیز شیشه می‌توان Al_2O_3 مورد نیاز را از کائولن، فلدسپات یا آلومینیوم اکسید تأمین کرد.



شکل ۱۴- کائولن

در برخی از شیشه‌ها سرب اکسید نیز به عنوان ماده واسطه استفاده می‌شود.

افزودن سرب اکسید معمولاً به شکلی انجام می‌شود که در ترکیب نهایی شیشه بیشتر از ۲۴ درصد سرب اکسید وجود داشته باشد تا قابلیت تراشکاری آن بیشتر شود. این اکسید علاوه بر نقش دوام‌دهنده باعث بهبود درخشندگی شیشه می‌شود.

نکته





کار عملی ۲: تأثیر حرارت بر مواد اولیه اصلی

مواد و ابزار: کوره ۱۲۰ درجه سلسیوس، بوته دیرگداز (۳ عدد)، ترازو، سیلیس، فلادسپات، کائولن

شرح فعالیت:

- طبق جدول زیر، ۵۰ گرم از مواد اولیه زیر را وزن کرده و در ۳ بوته به صورت جداگانه برشیزید.

۳	۲	۱	بوته
فلادسپات	کائولن	سیلیس	ماده اولیه

- بوته هارا درون کوره قرار دهید.

در کوره را بیندید و دما را در ۱۱۰ درجه سلسیوس با زمان ماندن یک ساعت تنظیم کنید.

- پس از اتمام حرارت دهی و سرد شدن، بوته را با رعایت نکات ایمنی از کوره خارج کرده و آمیزها را با هم مقایسه کنید.




- هنگام باز کردن کوره از دستگش نسوز و عینک ایمنی استفاده کنید.

هنگام برداشتن بوته با انبر مراقب خطرات احتمالی باشید.

مواد اولیه فرعی آمیز شیشه


وجود عیوبی مانند حباب و ته رنگ سبز در شیشه از کیفیت ظاهری آن می‌کاهد و شیشه را معیوب می‌کند. بنابراین در کارخانه‌های شیشه‌سازی به آمیز شیشه موادی اضافه می‌شوند تا از بروز این عیوب پیشگیری شود. مقدار مصرف این مواد بسیار کم است بنابراین به آنها مواد فرعی یا جزئی گفته می‌شود. در نمودار ۴ انواع مواد فرعی در آمیز بر اساس تأثیر آنها بر کیفیت شیشه، آورده شده است:



نمودار ۴—انواع مواد فرعی

۱ کنترل کننده حباب

برخی از مواد اصلی مانند کلسیم کربنات و بوراکس در هنگام ذوب شدن تجزیه شده و گاز تولید می‌کنند. مقدار زیادی از این گازها پیش از ذوب شدن کامل آمیز از آن خارج می‌شوند، ولی برخی از این گازها فرصت خارج شدن پیدا نمی‌کنند. بنابراین در مذاب باقی می‌مانند و باعث به وجود آمدن حباب‌هایی با اندازه‌های مختلف در شیشه می‌شوند.



شکل ۱۵- حباب در بدنه شیشه‌ای

حباب‌ها بر اساس مقدار و اندازه، اثر نامطلوبی بر ویژگی‌های نوری و استحکام شیشه تولید شده دارند و مقدار عبور نور و شفافیت را کاهش می‌دهند. همچنین حباب‌ها اطراف ذرات سیلیس را احاطه کرده و مانع از ذوب شدن سیلیس می‌شوند.

تحقیق کنید



حباب‌های ایجاد شده در شیشه از چه گازهایی تشکیل شده‌اند؟

در برخی از کارخانه‌ها برای حباب زدایی و تصفیه مذاب به آمیز شیشه موادی اضافه می‌کنند تا در دماهای بالا در مذاب گاز تولید شود. این گازها باعث می‌شوند که حباب‌های گیر افتاده در مذاب بزرگ‌تر شوند و با فشار بیشتر به سطح مذاب آمد و از آن خارج شوند. به مواد تولید کننده گاز در مذاب، حباب‌زدا یا تصفیه‌کننده گفته می‌شود. مهم‌ترین مواد حباب‌زدا عبارت‌اند از:

- سدیم سولفات (Na_2SO_4) به همراه درصد کمی گُک
- آرسنیک اکسید (As_2O_5)
- آنتیموان اکسید (Sb_2O_5)

- نمک طعام (NaCl) به همراه فلوئورین (CaF_2) و سدیم نیترات (NaNO_3)
- سدیم نیترات (NaNO_3)
- سریم اکسید (CeO_2)

انواع مواد حباب‌زدا مورد استفاده برای شیشه‌های مختلف در جدول ۲ آورده شده است:

جدول ۲- انواع مواد حباب‌زدا

نوع شیشه	باب‌زدا
سیلیکاتی	سدیم سولفات (Na_2SO_4) به همراه درصد کمی کُک
بوروسیلیکاتی	نمک طعام (NaCl) و فلوئورین (CaF_2) به همراه سدیم نیترات (NaNO_3)
کریستال‌های سربی	آرسنیک اکسید (As_2O_5) و آنتیموان اکسید (Sb_2O_5)

ظرف بزرگی را آماده کنید و انواع توب شامل پینگ، تنیس، هندبال و فوتbal را به‌طور جداگانه با اعمال نیرو کاملاً در آب غوطه‌ور کنید.
آیا اندازه توب‌ها بر مقدار نیرویی که برای غوطه‌وری به کار می‌رود مؤثر است؟

فعالیت
کلاسی



چند محصول شیشه‌ای مانند بطری یا شیشهٔ تخت را انتخاب کنید و با ذره‌بین حباب‌های احتمالی موجود در آنها را مشاهده کنید و سپس عملکرد مواد حباب‌زدا در مذاب را مورد بررسی قرار دهید.

فعالیت
کلاسی



۲- کنترل کننده‌رنگ

الف) بی‌رنگ کننده‌ها: مواد اولیه مصرفی برای تولید شیشه باید دارای کمترین میزان ناخالصی‌های رنگ‌زا باشند. مواد اولیه اصلی آمیز شیشه که از معدن استخراج می‌شوند گاهی مقداری ناخالصی دارند که درصد کمی از این ناخالصی‌ها اثرات نامطلوبی بر خواص شیشه تولیدی دارند. ترکیبات آهن (آهن دو ظرفیتی) و کروم از جمله ترکیباتی هستند که باعث به وجود آمدن رنگ‌های نامطلوب در شیشه می‌شوند.

نکته



در مواد معدنی مانند سیلیس احتمال حضور ناخالصی آهن بیشتر از کروم است.



شکل ۱۶-الف) شیشه بی‌رنگ شده ب) شیشه بی‌رنگ نشده

تحقیق کنید



- ۱ رنگ نامطلوب در محصولات شیشه‌ای چه تأثیری بر کاربرد آنها می‌تواند داشته باشد؟
- ۲ ترکیبات آهن و کروم به ترتیب باعث ایجاد چه رنگ‌هایی در شیشه می‌شوند؟

برای بی‌رنگ کردن شیشه‌ها به آمیز مقدار اندکی از مواد زیر اضافه می‌شود:


- آرسنیک اکسید
- آنتیموان اکسید
- کیالت اکسید
- عنصر سلنیم یا سلنیم‌دی‌اکسید

پیشتر بدانید



رنگ‌بری شیشه با دو روش انجام می‌شود:

- ۱- شیمیایی: به آمیز شیشه ترکیباتی اضافه می‌کنند که باعث محو شدن رنگ نامطلوب می‌شود. به این مواد که باعث محو شدن رنگ می‌شوند بی‌رنگ کننده گفته می‌شود.
- ۲- فیزیکی: رنگ نامطلوب شیشه توسط رنگ‌های دیگر هم‌پوشانی شده و محو می‌شود. نورهای گوناگون از ترکیب سه نور اصلی سبز، آبی و قرمز پدید می‌آیند که ترکیب آنها نور سفید را به وجود می‌آورد.



شکل ۱۷

اساس بی رنگ کردن شیشه‌ها به روش فیزیکی ایجاد رنگ مکمل آن است که با ترکیب چند نور رنگی، نور سفید ایجاد می‌شود.

اگر در ترکیب شیشه، آهن سه ظرفیتی باشد باعث ایجاد رنگ زرد کاهی می‌شود که برای محو شدن آن باید ماده‌ای که رنگ آبی در شیشه ایجاد می‌کند، به آمیز اضافه شود تا شیشه بی‌رنگ شود. به همین منظور به آمیز درصد جزئی کبالت اکسید اضافه می‌شود.

اگر در شیشه‌ای آهن دو ظرفیتی باشد باعث ایجاد رنگ سبز مایل به آبی شده که برای محو آن باید ماده‌ای که در شیشه رنگ صورتی ایجاد می‌کند افزود. بنابراین به آمیز درصد جزئی عنصر سلنیم یا سلنیم‌دی‌اکسید اضافه می‌کنند.

ب) رنگ‌دهنده‌ها: برای تولید شیشه‌های رنگی به آمیز شیشه مقدار اندکی رنگدانه‌های معدنی یا اکسید عناصر واسطه که خاصیت رنگ‌زایی دارند اضافه می‌کنند.
گاهی برای تولید رنگ از یک یا چند اکسید رنگی در آمیز شیشه استفاده می‌شود.



شکل ۱۸- شیشه‌های رنگی

پرسش

چرا ظروف شیشه‌ای زیر را رنگی تولید می‌کنند؟



ب



الف

شکل ۱۹- (الف) ظرف شیشه‌ای مواد دارویی (ب) ظروف شیشه‌ای نگهداری مواد شیمیایی و آزمایشگاهی

۲ کنترل کننده حالت اکسیداسیون و احیا

یکی دیگر از روش‌های مورد استفاده برای رنگی کردن شیشه‌ها استفاده از اتمسفر احیایی است. برای احیایی کردن اتمسفر کوره، به آمیز ترکیبات غنی از مواد کربنی (مانند زغال چوب، ضایعات لاستیک و پلاستیک، گازوئیل، قیر و روغن سوخته اتومبیل) اضافه می‌کنند. این مواد در کوره گازهای کربنی تولید می‌کنند به طوری که اتمسفر کاملاً احیایی می‌شود. به شیشه‌های تولید شده در این شرایط، شیشه‌های احیایی گفته می‌شود.



شکل ۲۰- شیشه‌های احیایی

در شکل ۲۱-الف شیشه جلوگیری کننده از عبور اشعه خورشید نشان داده شده است که از جمله شیشه‌های احیایی هستند. شیشه ماسک جوشکاری که از آسیب رساندن اشعه‌ها به چشم هنگام جوشکاری جلوگیری می‌کند نیز از این نوع است که در شکل ۲۲-ب آمده است.



ب



الف

شکل ۲۱-الف) شیشه جلوگیری کننده از عبور اشعه خورشید (ب) ماسک جوشکاری

گفت و گو
کنید



علاوه بر مواد اولیه اصلی و فرعی معمولاً از خرد شیشه نیز در ترکیب آمیز استفاده می‌شود. درباره دلایل استفاده از آن گفت و گو کنید.



شکل ۲۲- خرد شیشه

ذخیره‌سازی

سیلوهای ذخیره‌سازی مواد اولیه شیشه، نخستین واحد هر شرکت سازنده شیشه است. در این بخش از کارخانه باید هر ماده اولیه از تأمین کننده‌های مختلف به صورت جداگانه انبار شود به گونه‌ای که از ورود ناخالصی‌ها و گرد و غبار محیطی به درون آنها محافظت شود.



شکل ۲۳- ذخیره‌سازی مواد اولیه شیشه

پودمان اول: آماده‌سازی مواد اولیه شیشه

نکته



بیشتر کارخانه‌های شیشه‌سازی دارای کوره‌های پیوسته هستند و به صورت مداوم کار می‌کنند. بنابراین لازم است مقدار مواد اولیه ذخیره شده کنترل شود تا بخش تولید هیچگاه با کمبود مواد اولیه مواجه نشود.

فکر کنید



در صورت کافی نبودن یکی از مواد اولیه آمیز در سیلوهای ذخیره‌سازی، چه مشکلاتی در روند تولید ایجاد می‌شود؟



شکل ۲۴- سیلوی ذخیره مواد اولیه

نکته



ظرفیت تمامی قسمت‌های یک واحد تولیدی شیشه به میزان مذاب خروجی از کوره بستگی دارد.

در صنعت شیشه‌سازی، اغلب مواد اولیه اصلی مانند سیلیس، کلسیم کربنات، دولومیت، کائولن و فلدسپات به صورت کلوخه‌ای یا فله وارد کارخانه می‌شود. اما برخی از مواد اولیه مانند سدیم کربنات، پتاسیم کربنات، بوراکس، بوریک اسید، سرنج، سرب سیلیکات و اکسیدها به علت جذب رطوبت به صورت بسته‌بندی شده وارد کارخانه می‌شوند.



شکل ۲۵- ذخیره‌سازی مواد اولیه به صورت فله و بسته‌بندی شده

خردايش و آهن گيري مواد اوليه

مواد کلوخه‌ای اغلب به کمک سنگ‌شکن فکی خرد می‌شود و سپس در سیلوهای اتاقکی ذخیره می‌شوند. پس از عملیات خردايش در مسیرهای انتقال مواد به سیلوها که با نوار نقاله صورت می‌گيرد با قرار دادن چندین آهن‌ربای قوی سعی می‌شود تا آهن‌های موجود در مواد اولیه تا حد ممکن گرفته شود.



شکل ۲۶- خردايش و آهن گيري مواد اوليه

پرسش

چرا مواد اوليه شيشه باید آهن گيري شود؟



آسياب کردن و آهن گيري

آيا اندازه ذرات مواد اوليه تأثيری بر فرایند ذوب دارد؟



ب



الف

شکل ۲۷- (الف) سيليس دانه درشت (ب) سيليس دانه ريز


پودمان اول: آماده‌سازی مواد اولیه شیشه

مواد اولیه شیشه به منظور دستیابی به دانه‌بندی مناسب برای فرایند ذوب به آسیاب منتقل می‌شوند. آسیاب‌های مورد استفاده در صنایع شیشه بیشتر از نوع فکی، چکشی و میله‌ای است.

گفت و گو
کنید



تأثیر اندازه ذرات مواد اولیه بر فرایند ذوب در نمودار ۵ آمده است. در مورد هر یک از این عوامل در کلاس گفت و گو کنید.



نکته



محدوده دانه‌بندی آمیز شیشه‌ها بین مش ۲۰ تا ۱۵۰ و معمولاً مش ۶۰ تا ۱۰۰ بیشتر رایج است.

نکات ایمنی




در مراحل خردایش و آسیاب کردن مواد اولیه باید از ایجاد گرد و غبار در محیط جلوگیری شود زیرا اغلب مواد مصرفی در تولید شیشه باعث بیماری‌های ریوی و مشکلات زیست محیطی می‌شوند. برای جلوگیری از ایجاد گرد و غبار لازم است نکات زیر رعایت شود:

- ۱ به مواد اولیه درصد کمی آب اضافه شود.
- ۲ از سیستم‌های فیلتراسیون قوی استفاده شود.
- ۳ روی نوار نقاله‌ها، بالابرها و دهانه ورودی سنگ شکن و آسیاب سیستم مه آب مورد استفاده قرار گیرد.



شکل ۲۸- جلوگیری از ایجاد گرد و غبار با سیستم مه آب

همان طور که در شکل ۲۹ می بینید پس از آسیاب کردن مواد و رساندن آنها به دانه بندی لازم، مواد با نوار نقاله و بالابرها به سیلوهای سرپوشیده منتقل می شوند.



شکل ۲۹- انتقال مواد با نوار نقاله و بالابر به سیلوهای سرپوشیده

پودمان اول: آماده‌سازی مواد اولیه شیشه

در کارخانه‌های تولید شیشه بخش اصلی آمیز را سیلیس تشکیل می‌دهد، این مواد در فضای سقف‌دار انبار می‌شوند و هنگام برداشت به صورت برشی از انبارها برداشته می‌شود.



شکل ۳۰- سیلوی سقف دار و برداشت برشی مواد

پرسش



چرا سیلیس به صورت برشی از انبارها برداشته می‌شود؟

موادی مانند فلدسپات، کائولن و کلسیم کربنات (آهک) که مقادیر آنها نسبت به سیلیس کمتر است در سیلوهای فلزی ذخیره می‌شوند.

در هنگام انتقال مواد پودر شده از آسیاب به سیلو لازم است دوباره عملیات آهن‌گیری انجام شود.



شکل ۳۱- فرایند آهن‌گیری هنگام انتقال مواد پودر شده

وزن کردن مواد اولیه

هر یک از مواد اولیه آمیز شیشه (اصلی و فرعی) مناسب با درصد آنها در آمیز وزن شده و درون مخلوط کن (بچ پلات) ریخته می شود. معمولاً ترتیب وزن کردن مواد اولیه به این روش است که ابتدا مواد اصلی مانند سیلیس و سپس مواد فرعی وزن می شود.

در اکثر کارخانه های شیشه مراحل آماده سازی آمیز، به صورت دستگاهی طبق برنامه به صورت خودکار از اتاق های فرمان انجام می شود.



شکل ۳۲- وزن و مخلوط کردن مواد اولیه

همگن کردن آمیز

آمیز شیشه در مخلوط کن (بچ پلات) در مدت زمان ۳ تا ۵ دقیقه به خوبی همگن و یکنواخت می شود.



شکل ۳۳- مخلوط کن (بچ پلات)

به آمیز کاملاً خشک در بچ پلات حدود ۲ تا ۵ درصد از آمیز، آب اضافه می شود.

نکته



دلایل افزودن آب به آمیز در بج پلاتت چیست؟



شکل ۳۴- افزودن آب به آمیز

خرده شیشه به دو روش به آمیز اضافه می‌شود:


الف) در مسیر انتقال آمیز از بج پلاتت به سیلو، خرد شیشه با درصد معین به آمیز روی نوار نقاله افزوده می‌شود.



شکل ۳۵- خرد شیشه

ب) در مجاور کوره و در ارتفاع کمی بالاتر از آن، سیلوی خوراک دهنده قرار دارد که آمیز از طریق نوار نقاله، به آن منتقل می‌شود. از مخزن حاوی خرد شیشه نیز به صورت لایه لایه (یک لایه آمیز و یک لایه خرد شیشه) به سیلوی خوراک دهنده افروده می‌شود.

سیلوی خوراک دهنده



شکل ۲۶- کوره و سیلوی خوراک دهنده

روش نمونه برداری از آمیز


فرض کنید که از شما خواسته شده است که مقداری از آمیز شیشه را برای بررسی آزمون چگالی انتخاب کنید. از کدام قسمت سیلو، آمیز را انتخاب می‌کنید؟

به منظور کسب نتایج کامل‌تر بهتر است روش نمونه برداری تصادفی باشد که روش آن مطابق زیر است:

۱- از قسمت‌های مختلف سیلوی نگهداری آمیز، مقداری آمیز برداشته می‌شود و به خوبی با هم مخلوط می‌شود.

۲- آمیز پس از برداشتن به چهار قسمت تقسیم می‌شود.

- ۳- دو قسمت از چهار قسمت حذف می‌شود و دو قسمت باقی‌مانده با هم مخلوط می‌شود.
 ۴- مراحل ۲ و ۳ برای مخلوط باقی‌مانده باید حداقل ۴ بار تکرار شود تا مقدار آمیز مناسب که نشان‌دهنده خواص کل آمیز باشد، حاصل شود.



شکل ۳۷- مراحل نمونه‌برداری از آمیز

فعالیت
کارگاهی



کار عملی ۳: آماده‌سازی آمیز خرد شیشه
مواد و ابزار: تکه‌های شیشه، ترازوی آزمایشگاهی، الکهای مش ۴۰ تا ۱۲۰، هاون چینی، سرتاس، بوته دیرگذار، عینک ایمنی، ماسک، دستکش، آهن‌ربا

شرح فعالیت:

۱ تکه‌های شیشه را خرد کنید.

نکته: برای خرد کردن تکه‌های شیشه آنها را داخل پارچه ضخیمی پیچیده و با ضربه خرد کنید.

۲ خرد شیشه‌ها را درون هاون چینی ریخته و بسایید.

۳ آمیز ساییده شده را از الک مش ۴۰ تا ۱۲۰ عبور دهید.

۴ با چرخاندن آهن‌ربا در آمیز، آهن‌گیری کنید.

۵ آمیز آماده شده را درون بوته بریزید.



- ۱ هنگام برداشتن مواد از ماسک و دستکش استفاده کنید.
- ۲ هنگام ساییدن آمیز عینک ایمنی بزنید.
- ۳ دقت کنید که طی مراحل آماده‌سازی آمیز، ایجاد گرد و غبار به حداقل برسد.

أنواع شيشه

انتخاب مواد اولیه برای آماده‌سازی بستگی به نوع شیشه تولیدی دارد. پرمصرف‌ترین شیشه‌ها از لحاظ ترکیب شیمیایی در نمودار ۶ آورده شده است:

شیشه‌های مهم تجاری

سربی (کربیستال)

سودا آهکی (سودا - لایم)

آپال

بوروسیلیکاتی (پیرکس)

نمودار ۶

۱ شیشه سودا آهکی

حدوداً ۹۰ درصد از محصولات شیشه‌ای که برای مصارف روزمره مانند شیشه‌های در و پنجره ساختمان، خودرو، انواع بطری، ظروف پذیرایی، آشپزخانه‌ای و تزئینی کاربرد دارند از نوع شیشه‌های سودا-آهکی هستند.



ج

ب

الف

شكل ۳۸- برخی از کاربردهای شیشه سودا-آهکی (الف) شیشه‌های ساختمانی (ب) ظروف شیشه‌ای (ج) بطری عطر

خواصی که از اغلب محصولات شیشه‌ای انتظار می‌رود شامل موارد زیر است:

- ۱ عبور نور و شفافیت
- ۲ مقاومت در برابر شوک حرارتی (تغییرات ناگهانی دما)
- ۳ مقاومت شیمیایی

شیشه‌های سودا آهکی از لحاظ خواص مطرح شده و کیفیت در مقایسه با سایر شیشه‌ها نسبتاً مطلوب هستند و نیاز مصرف کنندگان را برای مصارف روزمره برآورده می‌کنند. همچنین قیمت آنها به ویژه در تولید انبوه نسبتاً پایین است.

سیلیس، سدیم اکسید و کلسیم اکسید اجزای اصلی آمیز این شیشه‌ها را تشکیل می‌دهند. البته به میزان کمی آلومینیوم اکسید، منیزیم اکسید و بعضی از اکسیدهای دیگر در آمیز این شیشه‌ها استفاده می‌شوند. در کارخانه‌های شیشه‌سازی به آمیز شیشه در حدود ۱۵-۴۰ درصد خرد شیشه که از ضایعات شیشه به دست می‌آیند اضافه می‌کنند.



شکل ۳۹- آمیز شیشه سودا آهکی از خرد شیشه

نکته



از آنجایی که سدیم اکسید مورد نیاز برای تولید این شیشه‌ها از سودا (Na_2CO_3) و کلسیم اکسید را از آهک (CaCO_3) تأمین می‌کنند شیشه‌های سودا آهک (سودالایم) نیز نامیده می‌شوند.

جدول ۳- محدوده آنالیز شیمیایی شیشه‌های سودا- آهکی

MgO	CaO	Na_2O	Al_2O_3	SiO_2	اکسید
۳/۵ - ۴/۵	۶ - ۱۱	۱۳ - ۱۵	۰/۶ - ۲	۷۰ - ۷۳/۵	درصد

در کارگاه‌های شیشه‌گری ترکیب آمیز سودا آهکی که در کوره بارگیری می‌شود به سه روش تهیه می‌شود:

۱ مواد اولیه (عیار)

۲ مواد اولیه و خردہ شیشه

۳ خردہ شیشه

فعالیت
کارگاهی

کارعملی ۴: آماده‌سازی آمیز شیشه سیلیکاتی

مواد و ابزار: سیلیس، کائولن، فلدسپات، سدیم کربنات، دولومیت، کلسیم کربنات، ترازوی آزمایشگاهی، الک مش ۴۰ الی ۱۲۰، هاون چینی، سرتاس، بوته دیرگذار، عینک ایمنی، ماسک، دستکش و آهن‌ربا.

شرح فعالیت:

براساس محدوده مینرالی شیشه‌های سیلیکاتی مطابق جدول زیر از هر خاک وزن کنید.

فلدسپات	کائولن	کلسیم کربنات	دولومیت	سدیم کربنات	سیلیس	ترکیب
۲ - ۴	۲ - ۴	۴ - ۸	۱۲ - ۱۸	۳۵ - ۴۵	۴۵ - ۵۵	درصد وزنی

۱ خاک‌ها را درون هاون چینی ریخته و بسایید.

۲ آمیز ساییده شده را از الک عبور دهید.

۳ با چرخاندن آهن‌ربا در آمیز، آهن‌گیری کنید.

۴ آمیز آماده شده را در درون بوته برشیزید.

نکته



به آمیز آماده شده می‌توانید ۲۰ تا ۴۰ درصد خردہ شیشه که از جنس سیلیکاتی است اضافه کنید.

پودهمان اول: آماده‌سازی مواد اولیه شیشه

نکات ایمنی



- ۱ هنگام برداشتن مواد حتماً ماسک زده و از دستکش استفاده کنید.
- ۲ هنگام ساییدن آمیز عینک ایمنی بزنید.
- ۳ طی مراحل آماده‌سازی آمیز از ایجاد گرد و غبار بپرهیزید.



شکل ۴۰- شیشه بورو سیلیکاتی

۲ شیشه‌های بورو سیلیکاتی

آمیز اصلی شیشه‌های بورو سیلیکاتی را سیلیس و بوراکسید تشکیل می‌دهد که علاوه بر این آلومینیوم اکسید، سدیم اکسید و پتاسیم اکسید نیز استفاده می‌شود. شیشه‌های بورو سیلیکاتی در مقایسه با شیشه‌های سودا آهکی از مقاومت بالاتری در برابر شوک حرارتی، مقاومت شیمیایی و تا حدی از سختی برخوردار هستند.



ب



الف



ج

شکل ۴۱- شیشه بورو سیلیکاتی (الف) آزمایشگاهی، (ب) حرارتی و (ج) آزمایش حرارتی شیشه

محدوده آنالیز شیمیایی شیشه‌های بوروسیلیکاتی در جدول ۴ آمده است.

جدول ۴- ترکیب شیمیایی شیشه‌های پیرکس

K ₂ O	Na ₂ O	Al ₂ O ₃	B ₂ O ₃	SiO ₂	اکسید
۰-۱/۱	۲-۲/۵	۲-۲/۸	۱۲-۱۳	۷۹/۵-۸۰/۵	درصد

فعالیت
کارگاهی



کار عملی ۵: آماده سازی آمیز شیشه بوروسیلیکاتی

مواد و ابزار: سیلیس، فلدسپات پتاسیک، بوراکس، ترازوی آزمایشگاهی، الکهای مش ۴۰ تا ۱۲۰، هاون چینی، سرتاس، بوته دیرگذار، عینک ایمنی، ماسک، دستکش

شرح فعالیت:

۱ طبق جدول زیر مواد اولیه آمیز را از هر خاک وزن کنید.

فلدسبات پتاسیک	بوراکس آبدار	سیلیس	ترکیب
۶-۱۰	۴۰-۶۰	۵۰-۶۰	درصد وزنی (%)

۲ طبق مراحل ۲ تا ۴ کار عملی ۴ آمیز شیشه را آماده سازی کنید.

نکته: به آمیز آماده شده می‌توانید ۴۰ تا ۲۰ درصد خرد شیشه که از جنس بوروسیلیکاتی است، اضافه کنید.

نکات ایمنی



۱ هنگام برداشتن مواد حتماً از ماسک و دستکش استفاده کنید.

۲ هنگام ساییدن آمیز عینک ایمنی بزنید.

۳ دقیق کنید که در طی مراحل آماده سازی آمیز، ایجاد گرد و غبار به حداقل برسد.

پودمان اول: آماده‌سازی مواد اولیه شیشه

۲ شیشه سربی (کریستال)

در آمیز شیشه سربی درصد قابل ملاحظه‌ای سرب اکسید (۱۸-۲۶ درصد) استفاده می‌شود که این اکسید باعث ایجاد خواص نوری مطلوب در این شیشه می‌شود.



شکل ۴۲- شیشه سربی

شیشه‌جاذب امواج خطرناک و برخی ظروف شیشه‌ای ترئینی از جنس شیشه سربی هستند. شیشه سربی سختی کمی دارد که در ظاهر نامطلوب است، اما این ویژگی امکان تراش دادن و برشکاری آنها را فراهم می‌کند. بنابراین با تراش دادن می‌توان طرح‌های هندسی مختلفی در این نوع شیشه ایجاد کرد.



شکل ۴۳- تراش دادن شیشه سربی

با تراشکاری یا برشکاری شیشه سربی چه نوع محصولاتی را می‌توان تهیه کرد؟

کنجکاوی





در جدول ۴ مقدار آنالیز شیمیایی مواد سازنده شیشه سربی بیان شده است:

جدول ۵ – آنالیز شیمیایی شیشه سربی

B ₂ O _۳	ZnO	Na _۲ O	K _۲ O	PbO	SiO _۲	اکسید
۰-۲	۰-۱/۵	۲-۴	۱۰-۱۲	۱۸-۲۶	۶۰-۷۰	درصد

کار عملی ۶ : آماده سازی آمیز شیشه سربی
مواد و ابزار: سیلیس، سرب اکسید (سرنج)، سدیم کربنات، پتاسیم کربنات، روی اکسید، ترازوی آزمایشگاهی، الکهای مش ۴۰ تا ۱۲۰، هاون چینی، سرتاس، بوته دیرگداز، عینک ایمنی، ماسک، دستکش

شرح فعالیت:

- براساس محدوده مینرالی شیشه سربی مطابق جدول زیر از هر خاک وزن کنید.

روی اکسید	سدیم کربنات	پتاسیم کربنات	سرنج	سیلیس	ترکیب
۱-۲	۳-۵	۱۵-۱۸	۲۵-۳۵	۵۵-۶۰	درصد وزنی

- طبق مراحل ۲ تا ۴ کار عملی ۶ آمیز شیشه را آماده سازی کنید.

- هنگام برداشتن مواد حتماً از ماسک و دستکش استفاده کنید.

- هنگام ساییدن آمیز عینک ایمنی بزنید.

- دقت کنید که در طی مراحل آماده سازی آمیز، ایجاد گرد و غبار به حداقل برسد.





کار عملی ۷: مقایسه چگالی کلی و ظاهری آمیز شیشه‌های سیلیکاتی، بوروسیلیکاتی و سربی
مواد و ابزار: آمیز شیشه سیلیکاتی، آمیز شیشه بوروسیلیکاتی، آمیز شیشه سربی، ترازو

شرح فعالیت:

آمیز هر یک از شیشه‌های سیلیکاتی، بوروسیلیکاتی و سربی را مطابق کارهای عملی ۴ تا ۶ آماده کنید و چگالی کلی و ظاهری آنها را با هم مقایسه کنید.

۴ شیشه اپال

شیشه اپال به حالت نیمه‌شفاف تا غیرشفاف است و ظاهری شبیه به ظروف چینی دارد. این شیشه در برابر شوک حرارتی مقاومت مناسبی دارد، بنابراین بیشتر در ظروف آشپزخانه و در برخی از شیشه‌های صنعتی مقاوم به حرارت کاربرد دارد.



شکل ۴۴- شیشه اپال



شیشه اپال با افزودن ترکیباتی مانند CaF_2 و P_2O_5 به آمیز شیشه تولید می‌شوند.

شرح کار:

- ۱- آماده‌سازی وسایل و تجهیزات تهیه آمیز شیشه
- ۲- آماده‌سازی مواد اولیه تهیه آمیز شیشه
- ۳- آماده‌سازی آمیز شیشه‌های سیلیکاتی
- ۴- آماده‌سازی آمیز شیشه‌های بوروسیلیکاتی
- ۵- آماده‌سازی آمیز شیشه‌های سربی

استاندارد عملکرد:

خردادیش و دانه‌بندی مواد اولیه (مش ۱۰۰-۶۰)، توزین مواد اولیه براساس فرمولاسیون، آماده‌سازی مواد اولیه شیشه‌های سربی، سیلیکاتی و بوروسیلیکاتی براساس آنالیز شیمیایی شیشه.

شاخص‌ها:

- ۱- آماده‌سازی ماشین آلات مواد اولیه شیشه
- ۲- تهیه آمیز شیشه‌های سیلیکاتی، بوروسیلیکاتی و شیشه سربی

شرایط انجام کار، ابزار و تجهیزات:

مکان: کارگاه استاندارد ذوب شیشه

ابزار و تجهیزات: مواد اولیه آمیز شیشه، ترازو، هاون، الک با مش‌های مختلف، انبر، بوته، ماسک، دستکش نسوز، کفش ایمنی، ماسک تنفسی، لباس کار، پیش بند مناسب (نسوز یا چرمی)، تجهیزات اطفای حریق

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنر جو
۱	آماده‌سازی وسایل و تجهیزات تهیه آمیز شیشه	۱	
۲	آماده‌سازی مواد اولیه تهیه آمیز شیشه	۲	
۳	آماده‌سازی آمیز شیشه‌های سیلیکاتی	۱	
۴	آماده‌سازی آمیز شیشه‌های بوروسیلیکاتی	۱	
۵	آماده‌سازی آمیز شیشه‌های سربی	۱	
شاخص‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: دقت عمل و صحت، مسئولیت پذیری، مدیریت مواد و تجهیزات، مدیریت زمان، به کارگیری فناوری مناسب			
میانگین نمرات			
* حداقل میانگین نمرات هنر جو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ است.			